AÉROSOLS – PEINTURES – PRODUITS DE MAINTENANCE

FICHE TECHNIQUE

WABIEDUR

Épargne sur surfaces à galvaniser

CARACTERISTIQUES

WABIEDUR est une pâte de protection qui sert à masquer et épargner certaines zones avant la galvanisation à chaud. Elle empêche au zinc fondu de se déposer sur ces zones. Elle s'élimine facilement après la galvanisation.

Conseils d'utilisation :
Pour obtenir une adhérence parfaite, les pièces doivent être exemptes de graisse et d'huile.
Afin d'obtenir un meilleur résultat et un séchage optimal, une application la veille des opérations de galvanisation est préférable (séchage de 24 heures).

Enduire grassement, à l'aide d'une brosse, les parties à protéger**.** Si nécessaire, appliquer une 2ème couche en observant un temps de séchage de la première couche de 12h minimum. Faire attention à ce que les arêtes et angles soient bien recouverts.
Nous vous conseillons de laisser sécher au minimum 24 h (pour une température de 18°C). Augmenter cette durée en cas de température inférieure. Il est possible de procéder à un séchage par chaleur entre 50 à 60°C afin d'accélérer cette durée.
S'assurer que la couche appliquée soit totalement sèche avant de galvaniser.
Après la galvanisation, le revêtement s'est écaillé et a craquelé. Vous pouvez l'éliminer facilement à l'aide d'une brosse métallique

UTILISATION

Pour tous les ouvrages ou fabrications métalliques dont la nécessité est d'épargner la galvanisation aux pas de vis, filetages, taraudages, raccords ...

MISE EN ŒUVRE

- Bien brosser, nettoyer et dégraisser le support, éliminer tous les résidus (rouille …).
- Bien mélanger et homogénéiser la pâte. Appliquer à la brosse. Ne pas diluer (diluant uniquement pour le nettoyage)
- Si il est nécessaire d'appliquer deux couches, observer un temps de séchage entre chaque couche (12 heures).
- Travailler de préférence avec une température comprise entre 15 et 25°C.

- Nettoyage des outils : immédiatement après utilisation avec un diluant pour peintures

cellulosiques

DONNÉES CHIMIQUES

Rendement	250g/m² (epaisseur de 50µ)
Séchage	Apres 2h hors poussières 4h au touché / completement sec après 24h
Diluant	Dilution non conseillée Nettoyage avec dilaunt cellulosique
Couleur	Brun rouge
Etat physique	Pateux
Conditionnement	Pot de 750ml
Poids spécifique	1,4kg
Point d'inflammation	<21°
Stabilité au stockage	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec, frais et ventilé. Protéger des rayons du soleil et maintenir à l'écart de toute source d'inflammation. Le produit peut être stocké 2 ans à condition de rester fermé dans son récipient d'origine.

17 Pôle d'Activités Crau Durance - F-13670 St Andiol Tel: 04 84 250 500 -Fax: 04 90 24 96 72 - E-mail: direct @hepro.fr